



SILICONE ACETICO PURO

Silicone acetico puro di elevata elasticità

Product informations

Silicone acetico pur con caratteristiche di elevata elasticità, adesione e resistenza alle alte e basse temperature; adatto a materiali non porosi, quali vetro, ceramica, alluminio, molte materie plastiche (escluso PE, PP, PTFE), non adatto invece per specchi, materiali fibrosi e porosi, pietre naturali.

Caratteristiche del prodotto

- non verniciabile
- indicato per applicazioni in ambienti soggetti ad umidità e ambienti caldi-umidi quali bagni, sanitari, piscine etc.
- ottima elasticità
- resistenza all'invecchiamento, ai raggi UV e agli agenti chimici
- **TOTALE RESISTENZA ALLA MUFFA**, non annerisce e non si macchia neanche in ambienti costantemente umidi

Technical Features

DENSITÀ	0,97 G/CM ³
TEMPO DI LAVORABILITÀ	12 MINUTI
TEMPO PER "FORMAZIONE PELLE"	25 MINUTI
TEMPO PER "INDURIMENTO" (STRATO DI 3 MM)	24 ORE



Silicone Acetico Puro

DUREZZA	18
CONTENUTO	280 ML
CONSERVAZIONE	16 MESI UN LUOGO ASCIUTTO CON TEMPERATURA COMPRESA TRA 5°C E 25°C
RESISTENZA ALLA TEMPERATURA	- 40°C ÷ + 100°C

SKU	MODEL	PRICE
00000050930		€11.7 VAT EXCLUDED
00000050931		€12.1 VAT EXCLUDED

