FREIN-FILET ANAÉROBIE

À haute résistance et/ou permanent

Informations produit

Mastic anaérobie pour métaux à haute résistance (*SKU 50954*) pour bloquer et sceller les joints filetés ; doté d'une haute résistance aux chocs thermiques, aux vibrations, à l'eau, aux gaz, aux huiles et carburants, aux fluides frigorigènes et à divers agents chimiques.

Caractéristiques du produit

- peut être utilisé sur tous les métaux, aussi bien en assemblages libres que forcés
- conserve ses propriétés d'étanchéité jusqu'à + 200°C

Mastic anaérobie permanent (*SKU 50957*) pour métaux à polymérisation rapide et haute résistance mécanique, pour sceller et bloquer les joints filetés et les assemblages cylindriques ; doté d'une haute résistance aux chocs thermiques, aux vibrations, aux agents chimiques et au vieillissement.

NB. Pour sceller les raccords en PVC, PP ou Nylon, ***utilisez exclusivement le produit d'étanchéité à base de P.T.F.E.*** (*SKU 50950 / 50951*) ***en prétraitant*** les filetages plastiques avec ***l'activateur*** (*SKU 50959*), ***vissez et serrez dans la minute*** (des temps d'attente plus longs peuvent rompre le film de produit d'étanchéité en cours de formation). ***N'utilisez pas le frein-filet*** sur des filetages en ABS et en polycarbonate ; pour d'autres types de matériaux, demandez préalablement notre avis technique.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Caractéristiques techniques

SKU 50954	
Ø MAX D'UTILISATION 2" - JEU 0,3 MM	
COULEUR	VERT
DÉTECTION	FLUORESCENTE À LA LUMIÈRE BLEUE
POINT D'INFLAMMABILITÉ	> + 100°C
TEMPS DE MANIPULATION	20 - 40 MINUTES
TEMPS DE DURCISSEMENT FONCTIONNEL	6 - 12 HEURES
TEMPS DE DURCISSEMENT FINAL	24 - 36 HEURES
PLAGE DE TEMPÉRATURE	- 55°C ÷ + 200°C
HOMOLOGUÉ DVGW ÉTANCHE AUX GAZ POUR JOINTS FILETÉS SELON LA NORME EN 751-1	
APPROUVÉ WRAS POUR LE CONTACT AVEC L'EAU POTABLE	

SKU 50957	
Ø MAX D'UTILISATION 1 1/2" - JEU 0,2 MM	
COULEUR	VERT
DÉTECTION	FLUORESCENTE À LA LUMIÈRE BLEUE
POINT D'INFLAMMABILITÉ	> + 100°C

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

SKU 50957	
TEMPS DE MANIPULATION	• LAITON (NU) < DE 1 MINUTE • LAITON CHROMÉ ET NICKELÉ 3 - 6 MINUTES • ACIER 2 - 5 MINUTES • ALUMINIUM 6 - 18 MINUTES
TEMPS DE DURCISSEMENT FONCTIONNEL	1 - 3 HEURES
TEMPS DE DURCISSEMENT FINAL	2 - 4 HEURES
PLAGE DE TEMPÉRATURE	- 55°C ÷ + 150°C
HOMOLOGUÉ POUR LE GAZ (GAZ DE FRANCE)	

SKU	MODÈLE	PRIX
00000050954	SCELLANT ANAÉROBIE À HAUTE RÉSISTANCE 85-86 - 50 ML	€32.2 VAT EXCLUDED
00000050957	SCELLANT ANAÉROBIE PERMANENT 85-21 - 250 ML	€116.8 VAT EXCLUDED



TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.
Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy
P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net