MASTIC D'ÉTANCHÉITÉ EN PÂTE

Homologué pour gaz et GPL haute pression (A.G.A.) et oxygène (BAM)

Informations produit

Mastic d'étanchéité en pâte pour raccords filetés, indiqué pour gaz, GPL, air comprimé, huile et carburants, fluides industriels, CFC, eau potable et diverses substances chimiques ; son faible coefficient de frottement assure un montage aisé et empêche l'écoulement du mastic pendant le durcissement.

Caractéristiques du produit

- remplace les rubans en PTFE et le chanvre
- le produit durci forme un film résistant offrant une résistance moyenne au démontage
- facilité de vissage et fixation résistante

NB. Pour sceller les raccords en PVC, PP ou Nylon, ***utilisez exclusivement le produit d'étanchéité à base de P.T.F.E.*** (*SKU 50950 / 50951*) ***en prétraitant*** les filetages plastiques avec ***l'activateur*** (*SKU 50959*), ***vissez et serrez dans la minute*** (des temps d'attente plus longs peuvent rompre le film de produit d'étanchéité en cours de formation). ***N'utilisez pas le frein-filet*** sur des filetages en ABS et en polycarbonate ; pour d'autres types de matériaux, demandez préalablement notre avis technique.

Caractéristiques techniques

Ø MAX POUR UTILISATION 2" - JEU 0,3 MM	
COULEUR	JAUNE

TECNOGAS
I percorsi della tecnologia.

Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net

Mastic d'étanchéité en pâte

DÉTECTION	FLUORESCENTE À LA LUMIÈRE BLEUE
POINT D'INFLAMMABILITÉ	> + 100°C
TEMPS DE MANIPULATION	15 - 30 MINUTES
TEMPS DE DURCISSEMENT	1 - 2 HEURES
PLAGE DE TEMPÉRATURE	- 55°C ÷ + 150°C
APPROUVÉ POUR GPL JUSQU'À 20 BAR ET DIAMÈTRE 2" (AGA)	
APPROUVÉ POUR OXYGÈNE GAZEUX JUSQU'À 10 BAR ET + 60°C (BAM)	

SKU	MODÈLE	PRIX
00000050304	SCELLANT EN PÂTE 58-11 - 50 ML	€17.05 VAT EXCLUDED
00000050305	SIGILLANT EN PÂTE 58-11 - 250 ML	€52.95 VAT EXCLUDED



Via Marco Polo 33
35020 Albignasego
Padova – Italy

P.IVA: 03859580288
Tel: +39 049 8625910
Mail: info@tecnogas.net